

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-271884

(43)Date of publication of application : 18.10.1996

(51)Int.Cl.

G02F 1/1335

(21)Application number : 07-078601

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 04.04.1995


(72)Inventor : ITO OSAMU
KONDO KATSUMI
HIYAMA IKUO
FUJII TATSUHISA
KIKUCHI NAOKI

(54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a reflection type liquid crystal display device with high luminance and without a dark display shadow in black-and-white or color display.

CONSTITUTION: This reflection type liquid crystal display device includes a liquid crystal element constituted by successively laminating upper and lower oriented films 11 and 21, upper and lower electrodes 14 and 24, upper and lower base plates 12 and 22, and upper and lower polarizing plates 13 and 23, which are arranged to be opposed by interposing a liquid crystal layer 10 in the middle; and a reflector 31. The liquid crystal element has visual angle dependency characteristic that the ratio of light transmissivity between a dark display part and a light display part with respect to incident light made incident at a specified incident angle is ≤ 2 at the specified azimuth of the liquid crystal element, and the direction of the specified azimuth is made toward the incident direction of light source light which is mainly made incident on the liquid crystal element.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3075134

[Date of registration]

09.06.2000

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

2/4

(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-271884

(49) 公開日 平成8年(1996)10月18日

(51) Int. Cl.⁶ G02F 1/135 識別記号 520 庁内整理番号 F I G02F 1/135 520 技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号 特願平7-78601

(22) 出願日 平成7年(1996)4月4日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目5番地

(72) 発明者 伊東 理

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 近藤 克己

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 横山 彰夫

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内

(74) 代理人 弁理士 高田 幸彦

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 反射型液晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】 白黒またはカラー表示において高輝度でかつ暗表示影のない反射型液晶表示装置を提供する。

【構成】 液晶層10を中にして対向配置された、上、下側配向膜11、21と上、下側電極14、24と上、下側基板12、22と上、下側偏光板13、23とを順次積層して成る液晶素子と、反射板31を含む反射型液晶表示装置において、液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対する、暗表示部と明表示部との光透過率の比が、該液晶素子の所定方位角において2以下となる視角依存特性を有するものであって、該所定方位角の方向を、液晶素子に入射する主たる光源光の入射方向に向けたものである。

図 1



10…液晶層 11…上側配向膜 12…上側基板
13…上側偏光板 14…上側電極
15…液晶層 21…下側配向膜
22…下側基板 23…下側偏光板
24…下側電極 31…反射板

FHP99-
ISA KR
06.3.13

【特許請求の範囲】

【請求項 1】液晶層を中にして対向配置された、上、下側配向膜と上、下側電極と上、下側基板と上、下側偏光板とを順次積層して成る液晶素子と、反射板とを含む反射型液晶表示装置において、

前記液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対する、暗表示部と明表示部との光透過率の比が、前記液晶素子の所定方位角において 2 以下となる視角依存特性を有するものであって、

該所定方位角の方向を、前記液晶素子に入射する主たる光源光の入射方向に向けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 2】液晶層を中にして対向配置された、上、下側配向膜と上、下側電極と上、下側基板と上、下側偏光板とを順次積層して成る液晶素子と、反射板とを含む反射型液晶表示装置において、

前記液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対する、暗表示部と明表示部との光透過率の比が、前記液晶素子の所定方位角において 2 以下となる視角依存特性を有するものであって、

該所定方位角の方向を、前記液晶素子の表示面の使用者方位角 90 (度) の方向に向けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 3】液晶層を中にして対向配置された、上、下側配向膜と上、下側電極と上、下側基板と上、下側偏光板とを順次積層して成る液晶素子と、反射板とを含む反射型液晶表示装置において、

前記液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対する、暗表示部と明表示部との光透過率の比が、前記液晶素子の所定方位角において 2 以下となる視角依存特性を有するものであって、

該所定方位角の方向を、前記反射型液晶表示装置の水平方向に向けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 4】請求項 2 または請求項 3 において、前記反射板は、前記液晶素子に入射する主たる光源光を、視認角 ± 10 (度) の方向へ反射するものであることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 5】請求項 2 または請求項 3 において、前記反射板は、前記液晶素子に入射する主たる光源光を、視認角 20 (度) の方向へ反射するものであることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 6】請求項 2 または請求項 3 において、前記下側偏光板と前記反射板の間に光散乱層を設けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 7】偏光板と上側基板と上側電極と上側配向膜と液晶層と下側配向膜と下側電極と下側基板とを順次積層して成る液晶素子を含む反射型液晶表示装置であって、

反射板を、前記液晶素子に入射する主たる光源光を視認角 ± 10 (度) の方向へ反射するよう、前記下側電極と前

記下側基板との間に配設し、

カラーフィルタを、前記上側基板と前記反射板との間に配設したことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 8】偏光板と上側基板と上側電極と上側配向膜と液晶層と下側配向膜と下側電極と下側基板とを順次積層して成る液晶素子を含む反射型液晶表示装置であって、

反射板を、前記液晶素子に入射する主たる光源光を視認角 20 (度) の方向へ反射するよう、前記下側電極と前記下側基板との間に配設し、

カラーフィルタを、前記上側基板と前記反射板との間に配設したことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 9】請求項 7 または請求項 8 において、前記液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対し、所定方位角にてコントラスト比が 1 に近い極小値を示す視角依存特性を有するものであって、

該所定方位角の方向を、前記液晶素子の表示面の使用者方位角 90 (度) の方向に向けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 10】請求項 1 または請求項 2 または請求項 3 または請求項 9 において、

前記反射板の反射面傾角は、 $10 \sim 35$ (度) の範囲であることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項 11】偏光板と上側基板と上側電極と上側配向膜と液晶層と下側配向膜と下側電極と下側基板とを順次積層して成る液晶素子を含む反射型液晶表示装置であって、

前記液晶層に電圧を印加した時の液晶分子軸の、立上り方向に対し垂直な方向を、前記液晶素子に入射する主たる光源光の入射方向に向けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示装置に係り、特に、XY 電極を用いて大画面高精細表示を行なう白黒またはカラー表示の反射型液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】社会の情報化が高度に進展すると、携帯型情報機器が一人一台にまで普及することが予測されている。携帯型情報機器の仕様は未だ明確ではないが、パーソナルコンピュータとの通信機能と情報処理機能が備えられると思われる。従って、これに搭載するディスプレイには薄型、軽量、低消費電力であることに加えて、パーソナルコンピュータがマルチメディア対応であることからカラー表示と動画表示が求められる。薄型、軽量、低消費電力を満足するディスプレイとしては、反射型液晶表示装置しかないが、従来の反射型液晶表示装置は、白黒で、かつ静止画表示のみのものであった。

【0003】そして、一方の従来技術として、特開昭 51-69646 号公報では、平面と斜面が交互に重なる角波形状

状の反射板について、特開昭58-219526号公報ではアルミ箔またはアルミ層表面に亀甲状、ピラミッド状、台形状のエンボス加工を施された反射板について開示されている。また、特開平5-188369号公報では液晶セル内に反射板を内蔵した液晶表示装置について記述されている。更に特開昭62-106435号公報ではアルミ等の金属を用いて電極を形成し、反射板と電極を兼用することにより液晶セル内に反射板を内蔵した液晶表示装置について開示されている。

【0004】また、他方の従来技術として、特開平4-274217号公報には、液晶表示素子の表示表面に対して角度を有する回折格子状の反射板と、該反射板を液晶表示素子の外側に備えた液晶表示素子について記述され、反射型液晶表示装置の白黒表示を高輝度化する技術が開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、前者の従来技術では、暗表示部に近接する部分の明表示部の輝度が低下する現象、即ち、暗表示影が発生し暗表示が2重に見える、視認性が著しく損なわれる問題点があった。

【0006】また、後者の従来技術では、例えば反射板を液晶セル内に内蔵したもの、カラーフィルタを単に組み合わせカラー表示を行っても、輝度が著しく低下し満足のいく表示ができない問題点があった。

【0007】従って、本発明の目的は、上記問題を解消し、白黒またはカラー表示において高輝度でかつ暗表示影のない反射型液晶表示装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記目的は、液晶層を中にして対向配置された、上、下側配向膜と上、下側電極と上、下側基板と上、下側偏光板とを順次積層して成る液晶素子と、反射板とを含む反射型液晶表示装置において、前記液晶素子は、所定入射角で入射する入射光に対する、暗表示部と明表示部との光速過率の比が、前記液晶素子の所定方位角において2以下となる視角依存特性を有するものであって、該所定方位角の方向を、前記液晶素子に入射する主たる光源光の入射方向に向けることにより、達成される。

【0009】また、該所定方位角の方向を、前記液晶素子の表示面の使用者方位角、90(度)の方向に向ける、あるいは、該所定方位角の方向を、前記反射型液晶表示装置の水平方向に向けるも、達成される。

【0010】一方、偏光板と上側基板と上側電極と上側配向膜と液晶層と下側配向膜と下側電極と下側基板とを順次積層して成る液晶素子を含む反射型液晶表示装置であって、反射板を、前記液晶素子に入射する主たる光源光を視認角 θ (度)の方向へ反射するよう前記下側電極と前記下側基板との間に配設し、カラーフィルタを、前記上側基板と前記反射板との間に配設する、あるいは、反射板を、前記液晶素子に入射する主たる光源光

を視認角 2θ (度)の方向へ反射するよう前記下側電極と前記下側基板との間に配設し、カラーフィルタを、前記上側基板と前記反射板との間に配設することによって、達成される。

【0011】さらに、前記液晶層に電圧を印加した時の液晶分子軸の、立上り方向に対し垂直な方向を、前記液晶素子に入射する主たる光源光の入射方向に向けても良い。

【0012】

【作用】上記構成によれば、所定入射角を有する入射光に対し、所定方位角にてコントラスト比が1に近い値を示す視角依存特性を有する液晶素子の該所定方位角の方向を、液晶表示装置の使用状態における主たる光源光の入射方向に向けるので、反射後に明表示部を通過する反射光のうち、入射時に明表示部を通過し反射した反射光と、入射時に暗表示部を通過し反射した反射光との輝度差がなくなり、暗表示影のない視認性の良い反射型液晶表示装置が得られる。

【0013】そして一般的には、使用者は上方からの主たる光源光を利用し液晶表示装置と正対して、液晶表示装置を使用する。即ち、使用者は、液晶表示装置を水平に置き、液晶表示装置の上方向から光源光を取り入れて使用するので、所定方位角の方向を表示面の上方向に合わせることで、暗表示影を回避することができ、特殊な使用状態の場合は、所定方位角の方向を液晶表示装置の水平方向に向けることになる。

【0014】一方、反射板を下側電極と下側基板との間に配設する、即ち下側基板の上に反射板のある逆配置構成とすることにより、光源光が下側基板を透過することがなくなり、入射光と反射光との異色カラーフィルタ透過の問題が解消されるので、かつ、入射光を視線方向へ正反射させる、即ち正反射条件を満たす反射板を設けることにより、カラーフィルタにより吸収される輝度分が補われるので、明るく視認性の良いカラー表示の反射型液晶表示装置が得られる。

【0015】

【実施例】実施例の詳細について説明する前に、以下、図19～図27を参照し、反射型液晶表示装置固有の問題である暗表示影と、反射型におけるカラー表示の問題について、その原因と解決方法を詳説する。

【0016】まず、暗表示影について説明する。図19は、暗表示影を説明するための反射型液晶表示装置の断面図である。液晶素子は、上側基板12と液晶層10と下側基板22とを含むものから構成される。図示のように反射板31は下側基板22の下側に位置し、反射板31と液晶層10とは、間にある下側基板22によって隔てられている。また、反射板31の反射面が上側基板12の基板平面(即ち、表示面)と平行な点の特徴である。図では上記以外の構成要素は省略してある。入射光は、液晶素子に入射し反射板31で反射され、再び液晶素子を透過して使用者72の

目に達する。従って、使用者72が視認する光の強度(光度)には、以下の3者の値が関与する。

【0017】 T_8 : 入射時の液晶素子透過率

T_L : 透過時の液晶素子透過率

R : 反射板反射率

図19の斜線で示した領域は暗表示部である。まず、暗表示部との境界近辺から離れた明表示部を視る場合について考える。入射光は、明表示部に位置する入射点94へ入射する。そして、反射板91の反射点95で反射した反射光は、明表示部を透過し出射点96から出射し、視線方向にある使用者72の目に達する。

【0018】一方、暗表示部との境界に近い明表示部を視る場合は、入射光は、暗表示部にある入射点91へ入射し、反射点92で反射した反射光は、明表示部にある出射点93から出射する。このように、同一入射方向の光の、明表示部に入射し反射した光と暗表示部に入射し反射した光とを視ることになる。そして、暗表示部は、同一入射方向の光に対する、液晶素子の暗表示部と明表示部との光透過率の違いに起因している。即ち、明表示部の光透過率が大きく暗表示部の光透過率が小さければ、明表示部に入射し反射した光に比べ、暗表示部に入射し反射した光の方が輝度が低下し、倍も暗表示部の影が映っているように見える。従って、入射方向に対する暗表示部と明表示部との光透過率の比(以下、コントラスト比という)が1であれば、影が映らず、1から外れるほど影が顕著になると言える。

【0019】また、暗表示部は、反射板の構造に左右される。一般的に用いられる、反射面方向が表示面方向に対して平行な平面型の反射板を有する反射型液晶表示装置においては、散乱光が含まれた反射光で表示面を視ている。即ち、この場合の反射光は、様々な入射方向からの光が反射し集合した光となる。従って、入射方向による光透過率の差が見掛け上なくなり(明るさが平均化され)、コントラスト比が1に近い値となる。そのため、暗表示部は目立たなくなる。しかしながら、表示面全体の明るさも平均化されることになる。

【0020】これに対して、使用者の視線方向に主に光を反射する反射板、即ち正反射条件を満たした反射板を有する反射型液晶表示装置においては、使用者は正反射光で表示面を視ているので、散乱光に比べ明るくなる。しかしながら、この場合の反射光は、単一の入射方向からの光が反射した光である。従って、入射方向におけるコントラスト比の影響を顕著に受け、暗表示部が顕在化するものである。

【0021】本発明は、光の入射方向のコントラスト比を1にすることにより暗表示部は消える。または、1に近づけることにより暗表示部は軽減できることに、着目したものである。

【0022】ところで、白黒表示で8階調を表示した場合を考える。最も明るい階調表示の光透過率を T_1 と

し、すなわち、明表示である。以下明るく順に T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 、 T_6 、 T_7 、 T_8 (暗表示)とする。 $T_1 \sim T_8$ の輝度は、例えば、屋内の照明下では、各々30nit、27nit、23nit、19nit、14nit、10nit、7nit、4nitである。暗表示部の輝度が T_2 よりも明るければ暗表示部による階調の反転は起こらない。この場合、入射方向のコントラスト比は1、1以下(30nit/27nit)でなければならない。実際には、階調表示では輝度が連続的に変化する画面を表示することが多く、 T_6 (暗表示)と T_2 が隣合うことは殆どない。したがって、光の入射方向のコントラスト比が2以下であれば、 T_8 と8階調の中間である T_5 との間に反転が起こらない。 $(T_5/T_6)=1.4$ 、 $(T_6/T_7)=1.4$ 、 $(T_7/T_8)=1.75$ 。すなわち、コントラスト比を2以下とすることが、暗表示部を軽減する条件と言える。

【0023】一方、液晶表示装置は液晶層に電圧を印加し、その配向状態を変化させることにより明表示と暗表示を行うものである。コントラスト比は配向状態の見掛け上の変化が大きいくほど増大する。従って、コントラスト比が1に近い方向とは、配向状態の見掛け上の変化がより小さい方向である。また、ここで問題にするのは配向状態の変化そのものではなく、配向状態の変化に伴う光学特性の変化で、「見掛け上の変化」とはこの光学特性の変化の1つである。

【0024】仮りに、液晶層を上下基板に平行に薄切りにしたとする。電圧印加に伴う配向状態の変化が最も大きいのは、薄切りにした各層の中でも上下基板から最も離れた位置にある中央層である。その理由は、中央層は上下基板の配向膜による配向規制の影響が最も小さいからである。従って、中央層での配向状態の変化を考慮すれば、液晶層全体について考慮したと言える。

【0025】図20は、液晶素子の方位角と液晶表示装置の使用者方位角の定義を示す図である。図20(a)は、液晶素子単品に於ける方位角の定義を説明する図である。図に示すように、上、下側基板の配向処理方向を2等分する方向を方位角 0° の方向と定め、液晶素子の方位角を決める基準線とする。従って、方位角 0° の方向は、方位角 0° の線でもある。そして、反時計回りに定義する。

【0026】そして、液晶素子に入射する入射光の方向を、液晶素子の表示面に入射する入射光線と表示面法線とを含む入射面と表示面とが交わる交線と、前述の方位角 0° の線とで為す角度で定義する。

【0027】従って、方位角 60° の入射光と言えば、液晶素子の方位角 60° の方向から入射する光と定義される。勿論、この時の入射光の入射角は、入射光線と表示面法線とが為す角である。以下、単に方位角という場合は、図20(a)の液晶素子の方位角を指すものとする。

【0028】中央層では電圧印加に伴い液晶分子軸の立

上り角(基板平面と液晶分子軸の成す角)のみが変化する。電圧を印加しない場合に立上り角はほぼ 0° であり、電圧印加と共に増大する。尚、液晶分子軸の方向は電圧印加によらず一定である。

【0029】図20(b)は、液晶表示装置の使用者方位角の定義を説明する図である。一般的に、液晶表示装置を使用する時は、すなわち、使用状態にある液晶表示装置の操作部112は、水平に設置される。従って、図に示すように、液晶表示装置の表示部113の水平方向を、使用時の水平方向とし使用者方位角 0° の方向と定め、この方向を基準とする。使用時の液晶表示装置の方向を決める。そして、反時計回りに定義する。

【0030】そして、使用状態にある液晶表示装置に入射する入射光の方向を、液晶素子の表示面に入射する入射光線と表示面法線とを含む入射面と表示面とが交わる交線と、前述の使用者方位角 0° の線とで為す角度で定める。

【0031】例えば、使用者方位角 60° の入射光は、使用時の水平方向に対し使用者方位角 60° の方向から入射する光と定義される。この時の入射光の入射角は、入射光線と表示面法線とが為す角である。

【0032】ところで、一般的には、使用者方位角 60° の入射光が反射した、反射光の方向は、図に示すように、使用者方位角 240° ($=60^\circ + 180^\circ$)の方向である。しかし、使用時の液晶表示装置の垂直方向である使用者方位角 270° の方向に反射させることも可である。なお、反射光の反射角は、反射光線と表示面法線とが為す角である。そして一般的な使用状態では、主たる入射光は、液晶素子の表示面の使用者方位角 90° の方向、即ち、使用時の液晶表示装置の垂直方向であり、反射光も、液晶表示装置の垂直方向である使用者方位角 270° の方向である。尚、反射光が表示面法線の方向の場合、使用者方位角は定義しないとする。

【0033】前述の中央層は十分に薄いため、複屈折性媒体として考えられる。図21は、屈折率楕円体を示す図である。複屈折性媒体の光学特性の視角特性は、図に示した屈折率楕円体を用いて以下の様に記述される。屈折率楕円体とは屈折率を3軸とした実空間に定義される楕円体であり、その軸方向は複屈折性媒体の光学的主軸と平行である。楕円の各軸方向の長さは、その方向の屈

$$\begin{aligned} S1 &= (EX^2 - EY^2) / (EX^2 + EY^2) \\ S2 &= 2EXEY \sin \delta / (EX^2 + EY^2) \\ S3 &= 2EXEY \sin \delta / (EX^2 + EY^2) \end{aligned}$$

ここで、EX、EY、 δ はそれぞれ任意のX軸方向の電場ベクトルの成分、Y軸方向の電場ベクトルの成分、EXとEYの位相差である。電圧印加に伴う偏光状態変化を

$$\Delta = C \times (1 - S1S1D - S2BS2D - S3BS3D) \quad \text{..... (数4)}$$

Δ の最大値は1であり、この時の電圧印加に伴う偏光状態変化が最大である。最小値は0であり、この時の電圧印加に伴う偏光状態変化はない。

折率である。複屈折性媒体に(X0, Y0, Z0)方向から光が入射したとする。この光が受ける複屈折は屈折率楕円体に以下の様な幾何学的操作を加えることにより求められる。屈折率楕円体の中心を含み、(X0, Y0, Z0)に垂直な断面をとる。断面は楕円となるが、この楕円の長軸と短軸の差が(X0, Y0, Z0)の方向から光が入射した光が受ける複屈折になる。液晶層(即ち、中央層)の場合、屈折率楕円体はラグビーボール状であり、その長軸は液晶分子軸の平均方向に平行である。中央層では電圧印加に伴い、屈折率楕円体の長軸の立上り角のみが変化するようになる。

【0034】屈折率楕円体の断面形状変化の視角依存性を考える。図22は、電圧印加に伴う屈折率楕円体の断面形状変化を表すための3つの方向を示す図である。図に示したa、b、cの3方向(a; 中央層における液晶分子軸の平均方向、b; aの反対方向、c; aの垂直方向)に着目する。

【0035】図23は、電圧印加に伴う屈折率楕円体の断面形状変化を示す図である。図23(a); (b)に示した様にaとbでは電圧印加と共に断面形状は大きく変化する。aとbとも電圧を印加しない場合に断面は楕円であり、aでは電圧印加と共に長軸が短縮して円に近づく。bでは長軸が伸長して楕円率が増大する。これに対して、図23(c)に示した様にcでは断面形状はほとんど変化しない。従って、中央層の液晶分子軸の立上り方向に対して垂直な方向では電圧印加に伴う液晶層の光学特性変化が小さく、コントラスト比も1に近いことが予測される。従って、この方向を光の入射方向と合わせれば、暗表示影が低減される。

【0036】また、暗表示、明表示は電圧印加に伴う液晶層透過光の偏光状態の変化として捕らえることもできる。電圧印加に伴う偏光状態変化が小さいほどコントラスト比も1に近づくと考えられる。偏光状態を測定し以上の考察の検証を行った。

【0037】明表示時、暗表示時の液晶層透過光の偏光状態をそれぞれEB、EDとし、EB、EDを、次の(数1)～(数3)式で定義される規格化ストークスパラメータ(S1、S2、S3)を用いてそれぞれ(S1B、S2B、S3B)、(S1D、S2D、S3D)と表す。

$$\begin{aligned} \text{..... (数1)} \\ \text{..... (数2)} \\ \text{..... (数3)} \end{aligned}$$

Δ とし、(S1B、S2B、S3B)、(S1D、S2D、S3D)を用いて次式で定量化する。Cは定数である。

$$\text{【0039】} \quad \text{..... (数4)}$$

【0040】図24は、本発明による液晶素子の偏光状態変化(Δ)とコントラスト比の関係を示す図である。図の横軸は、図20(a)で定義した液晶素子の方位角であ

り、縦軸は偏光状態変化(Δ)である。 Δ は方位角が 0° 、 180° において0に近づくことが判る。方位角 0° 、 180° はそれぞれ図22の(c)方向に相当する。そして、液晶素子のコントラスト比の方位角依存性と入射角依存性を測定した。

【0041】図25は、本発明による液晶素子の方位角とコントラスト比の関係の一実施例を示す図である。液晶素子の視角依存特性を示している。図に示す様に、コントラスト比が、図22の(c)方向に相当する方位角 0° 、 180° において、極小となり、最も1に近づく特性を示している。以上により先の考察が正しいことが実験的に証明された。

【0042】以上から、所定入射角で入射する入射光に対するコントラスト比(暗表示部と明表示部との光透過率の比)が、所定方位角において2以下となる視角依存特性を有する液晶素子を作成し、該液晶素子の所定方位角の方向を液晶表示装置の使用状態の光源光の入射方向に合わせて液晶素子を配設し、液晶表示装置を製作すれば、暗表示部が低減されると言える。

【0043】次に、反射型液晶表示装置の高輝度カラー表示について説明する。図26は、従来の白黒表示の反射型液晶表示装置を示す断面図である。図に示した従来の反射型液晶表示装置においてカラー表示できなかった理由に、次の2つの理由がある。(i)反射率の不足、(ii)光路違いによる輝度の低下である。

【0044】まず(i)について説明する。反射板の反射光には光度の強い正反射光と、弱い散乱光がある。正反射光はマクロに見た反射面に対して入射角と反射角が等しいのに対し、散乱光は等しくない。反射板の表面には微小な凹凸があり、マクロに見た反射面に対して様々な反射面傾角を有する微小な反射面が多数存在する。微小な反射面の分布はその傾角が増加するに従い減少し、反射面傾角 0° の反射面、即ちマクロに見た反射面に対して平行な反射面が最も多く分布する。したがって、反射板に入射した光は大部分が正反射光となって反射する。

【0045】後述するように一般に使用者は視認角を 0° として液晶表示装置を使用する。そのため、反射板が平面型の場合には、図26に示した様に使用者は光度の弱い散乱光を視ることになる。すなわち、反射率が不足する理由は、正反射光を利用していない。換言すれば、正反射光を使用者の視線方向に導くという正反射要件を満たしていない点にある。これは、暗表示部の影響を顕著に受けるので、正反射要件を満たすようにすることができないという隘路があったからと言える。

【0046】次に(ii)について説明する。図27は、従来のカラー表示の反射型液晶表示装置を示す断面図である。図によって、反射型液晶表示装置にカラーフィルタを備えた場合の構成と、その時に生じる輝度低下について説明する。カラーフィルタ51は、液晶層10と上下いす

れかの基板12、22との間、図27の例では上側基板12に近接して置かれる。反射板31を下側基板22の下側に備えた反射型液晶表示装置の場合、カラーフィルタ51と反射板31は下側基板22によって隠られる。このとき、カラーフィルタ51の厚さが $100\mu\text{m}$ であるのに対し、下側基板22の厚さは、 1mm 位あるため、入射光と反射光の光路に違いが生じる。

【0047】すなわち、入射時と反射時に光が、別の色のカラーフィルタを透過するという「入射光と反射光との異色カラーフィルタ透過の問題」が生じる。したがって、カラーフィルタの色が異なればその透過スペクトルも異なるため、光は、異色のカラーフィルタ(例えば、赤色と青色のカラーフィルタ)により、完全に吸収されてしまうことになる。即ち、光路違いにより輝度が低下する理由は、厚い下側基板を光が透過する点にある。

【0048】(i)については、正反射要件を満たす反射板を設け、正反射光を使用者の視線方向に導くことにより反射率の向上が図られる。また、(ii)については、光が下側基板を透過しないように、反射板を、下側基板の上に液晶層に近接し配置することにより光路違いを解消することができる。

【0049】そして、白黒表示の場合は、これらの方法を単独に行っても輝度の向上は可能である。しかし、カラー表示の場合にはこれらを単独に実施したのでは、何れの場合においても輝度が著しく不足し、カラー表示を行うことはできない。なぜならば、カラーフィルタは光吸収をすることにより発色しており、カラーフィルタを光が1回透過するだけで輝度は3分の1以下にまで低下するからである。したがって、(i)と(ii)の問題を同時に解決しカラー表示を行うためには、本発明による構成としなければならない。さらに、正反射要件を満たした場合は、暗表示部の問題を解消する本発明による構成としなければならないと言える。

【0050】以下、本発明による実施例について、図面を参照し説明する。

【実施例1】図1は、本発明による一実施例の液晶表示装置を示す断面図である。図1の液晶表示装置の構成は次の通りである。液晶表示装置は、表示面側から、上側偏光板13、位相板19、上側基板12、上側電極14、上側配向膜11、液晶層10、下側配向膜21、下側電極24、下側基板22、下側偏光板23、反射板31の順に積層されている。各電極は駆動回路に接続されている。反射板31は、下側基板22の下側である反表示面側にある。

【0051】各基板はガラス製である。各電極はITOから成り、厚さは 100.0\AA 、電極幅は $310\mu\text{m}$ 、電極間幅は $20\mu\text{m}$ である。各配向膜はポリイミド系高分子から成りラビング法で配向処理されている。配向処理の条件は、切り込み量 0.4mm 、回転数 1000rpm 、送り速度 33m/s とし、これによりプレチルト角を 4° とした。また、ツイスト角は 240° とした。液晶層

はネマチック液晶とカイラル刻から成り、層厚 d は $5.7\mu\text{m}$ 、液晶材料はメルク社製のM J 63928であり、その Δn は 0.145 、 $\Delta n d$ は $0.93\mu\text{m}$ である。カイラル刻はメルク社製のS811であり、その含有量は重量%にして 0.9% である。

【0052】下側偏光板の透過軸角度を方位角 90° 、上側偏光板の透過軸角度を方位角 20° 、上側偏光板と上側基板の間に位相板を置き、その遅延軸角度を方位角 50° 、その波長 550nm における $\Delta n d$ を $0.63\mu\text{m}$ とした。このように上下基板の配向処理方向を定め作成した。液晶表示装置のコントラスト比の視角依存特性が、前述の図25に示したものである。図から、液晶素子の方位角 0° 近傍で、コントラスト比がほぼ1に近くなっていることが判る。

【0053】従って、このような方位角 0° (度)の方向からの入射光に対して、コントラスト比がほぼ1に近く極小となる液晶素子を用いて、その液晶素子の方位角(度)の方向を、液晶素子の表示面の使用者方位角 90° (度)の方向に向けて液晶表示装置を製作した。

【0054】図4は、本発明の液晶表示装置を搭載した携帯型情報端末の正面図である。本液晶表示装置を携帯型情報端末に搭載した外観を示している。アンテナ111と、操作部112と、表示部113とから構成される。図5は、光の入射角と使用者の視認角と液晶表示装置の傾き角の定義を示す図である。ノート型パーソナルコンピュータの液晶表示装置の例で説明する。

【0055】入射角は、光源からの光の方向である入射光線と液晶表示装置の表示面法線との為す角である。図において、時計回りを正(+))に定義する。視認角は、使用者の目の方向である視線と表示面法線との為す角である。図において、反時計回りを正(+))に定義する。傾き角は、使用時に液晶表示装置を載せる机の机平面法線に対する液晶表示装置の表示面の傾きである。時計回りを正(+))に定義する。

【0056】使用者は、屋外にて携帯型情報端末を手に持ち、傾き度 約 20° 、視認角 約 20° とした状態にて、最も高い頻度で使用する。また一般的に、この時の入射光の方向は使用者方位角 90° である。ここに、液晶素子の方位角 0° の方向を使用者方位角 90° の方向に合わせ液晶表示装置を製作する理由がある。また、この場合の主たる光源である太陽光の入射角は、入射角 約 20° である。従って、屋外の光源からの主たる入射光を視線方向に正反射させる、即ち、正反射条件を満たすためには、入射角 約 20° の入射光を、視認角 約 20° の方向へ反射することになる。

【0057】従って、視認角と入射角とが 20° で等しいので、反射板は、反射面が表示面に対し平行である平面型とし、正反射光を視線方向に向けるようにした。

【0058】本携帯型情報端末の屋外使用での表示特性を測定した。暗表示部近傍の明表示部の輝度は $56\text{cd}/\text{m}^2$ 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は $80\text{cd}/\text{m}^2$ 、暗表示部の比は 1.4 であった。この両者の比は暗表示部の比を示すものである。すなわち、比が1であれば、暗表示部が全く無く、この比が大きくなれば暗表示部が顕著であることを意味している。そして、表示状態を観測したところ、暗表示部が目立たず視認性は良好であった。

【0059】以上の様に入射光線の正反射の方向が使用者の視線の方向であり、光源(太陽)光を有効に利用でき、明るい表示が得られた。

【0060】また、方位角 0° にてコントラスト比がほぼ1になる液晶素子の該方位角 0° の方向を、入射光の方向である使用者方位角 90° に向けたことにより、暗表示部が目立たない視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0061】【実施例2】実施例2は、実施例1の液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明で使用したものである。図6は、本発明の液晶表示装置を搭載したノート型パソコンの斜視図である。使用者は屋内の照明下に、図に示した外観のノート型パソコンを机に置き、それぞれ傾き度 30° 、視認角 0° とした状態にて使用する。また、この屋内使用の場合も、一般的に入射光の方向は使用者方位角 90° である。光源(照明)の主たる光は入射角 50° であった。これらの傾き度、視認角、入射角の根拠について説明する。

【0062】反射型液晶表示装置を使用する際の、被検者10人についての傾き角と視認角を調査した。図7は、実使用時における傾き角と視認角との測定結果を示す図である。図に示した様に、大部分の使用者は、傾き角 30° 近傍、視認角 $\pm 10^\circ$ として最も高い頻度で使用する。そして、一般的に、オフィスにおける照明の主たる入射光が、入射角 $30^\circ \sim 60^\circ$ の間にあることは知られている。従って、オフィス照明の光源からの主たる入射光を視線方向に正反射させる、すなわち、正反射条件を満たすためには、入射角 $30^\circ \sim 60^\circ$ の入射光を、視認角 $\pm 10^\circ$ の方向へ反射することになる。

【0063】この結果から実施例2の場合、大部分のオフィスの照明が使用者の真上方向に位置することも考慮に入れ、入射角 $30^\circ \sim 60^\circ$ の入射光に対しコントラスト比が最も1に近くなる方位角の方向を、液晶素子の表示面の使用者方位角 90° の入射光方向に向けて反射型液晶表示装置を製作することが良いと言える。一般的には、 $(\text{入射角} + \text{反射角}) = (\text{入射角 } 30^\circ \sim 60^\circ) + \text{視認角 } (\pm 10^\circ) = \text{最大 } 70^\circ \sim \text{最小 } 20^\circ$ となり、正反射するための反射面傾角 $= (\text{入射角} + \text{反射角}) / 2$ であるから、正反射するための反射板の反射面傾角は、 $10 \sim 35^\circ$ (度)である。従って、この範囲の反射面傾角を有する反射板と、コントラスト比が最も1に近

くなる方位角を有する液晶素子とを組合わせることが望ましいと言える。

【0064】ところで、上記は一般的な使用状態である。特殊な使用状態、例えば病院の患者が寝たきり状態で使用する場合は、液晶表示装置自体は水平に設置されるが、入射光の方向も視線方向も使用者方位角 0° である。この場合は、方位角 0° にてコントラスト比がほぼ1になる液晶素子の該方位角 0° の方向を、主たる入射光の方向である使用者方位角 0° に向ける、即ち、所定方位角の方向を反射型液晶表示装置の水平方向に向けることになる。このように、入射光の入射角、使用者方位角、視線方向などは使われ方によりいろいろ異なると思われる。

【0065】従って、反射型液晶表示装置の使用状態を想定し、所定入射角で入射する入射光に対するコントラスト比が、所定方位角にて最も1に近くなる視角依存特性を有する液晶素子を作成し、使用状態における反射型液晶表示装置の主たる光源光の入射方向に応じて、該入射方向へ該所定方位角の方向に向けるよう、該液晶素子を配設し、反射型液晶表示装置を製作することになる。そして、その代表的な例が、液晶素子の表示面の使用者方位角 90° 方向の場合と反射型液晶表示装置の水平方向の場合と言える。

【0066】実施例2では、反射板の反射面法線の方向は表示面法線の方向に対して 10° 傾けた。以下、反射板の反射面法線の方向と表示面法線の方向との傾きを、反射板の反射面傾角と定義する。従って、この場合は、反射面傾角 10° となる。反射板の断面は、後述する図10(b)と同様の形状であり、以下の様にして反射板を作成した。図9は、反射板の製造に用いる一実施例のバイトの形状を示す図である。図に示した様に先端部の傾角が 10° のバイトを作成した。これを用いて真鍮板を切削し、金型にした。バイトの摩耗による金型形状の不均一化を防ぐため、300回の切削毎にバイトを研磨し直した。アクリル系樹脂板をガラス転移点以上に加熱し、先程の金型を押しつけエンボス加工を施した。その上にアルミを1000Åの厚さで蒸着して反射板とした。

【0067】本液晶表示装置搭載したノート型パーソナルコンピュータを屋内の照度580 lxの環境で使用した。以下の実施例でもこれと同様の照度条件とした。暗表示部近傍の明表示部の輝度は 35 cd/m^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は 53 cd/m^2 、両者の比は1.5であった。表示状態を観測したところ、影が目立たず視認性が良好であった。

【0068】以上の様に反射板の反射面傾角を 10° として光源光を略視線方向に効率的に反射させ、かつ、入射角 $30^\circ \sim 60^\circ$ の入射光に対し、方位角 0° でコントラスト比がほぼ1になる液晶素子の、該方位角 0° の方向を、使用者方位角 90° に向けたことにより、使用者の真上方向に位置するオフィス内の照明下で、暗表示

影が目立たない視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0069】(実施例3) 実施例3は、実施例2の液晶表示装置において、反射板の反射面傾角を 25° とし、光源からの主たる入射光を視線方向に正反射させる、即ち、正反射要件を満たすようにしたものである。

【0070】暗表示部近傍の明表示部の輝度は 75 cd/m^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は 57 cd/m^2 、両者の比は1.3であった。表示状態を観測したところ、影が目立たず視認性が良好であった。

【0071】反射面傾角 25° として入射光を視線方向に更に効率的に正反射させ、かつ、コントラスト比が1に近くなる方向を光源入射方向に向けたことにより、暗表示影が目立たず、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0072】(実施例4) 実施例4は、実施例3の液晶表示装置において、位相板の3軸の屈折率 n_x 、 n_y 、 n_z の大小関係の異なる位相板を用いた場合である。尚、 n_x は液晶分子軸平均方向とする。実施例3の液晶表示装置の位相板は、 $n_x = 1.5864$ 、 $n_y = 1.5829$ 、 $n_z = 1.5820$ であり、 n_x と n_z の大小関係は $n_x > n_z$ であった。これに対し実施例4の位相板は、 $n_x = 1.5849$ 、 $n_y = 1.5798$ 、 $n_z = 1.5843$ である。実施例3と実施例4の位相板において、 n_x と n_z はほぼ等しく、大小関係は $n_x > n_z$ である。 n_y の大小関係が異なる。尚、実施例3と実施例4の位相板の平面法線方向のリタレーションは同じ値である。実施例4の液晶表示装置のコントラスト比に対する視角依存特性を次図に示す。

【0073】図9は、本発明による液晶素子の方位角とコントラスト比の関係の他の実施例を示す図である。実施例4の液晶素子は、方位角 0° と 180° においてコントラスト比が極小になっているものである。

【0074】実施例4の液晶表示装置では、暗表示部近傍の明表示部の輝度は、 60 cd/m^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は、 46 cd/m^2 、両者の比は1.3であった。表示状態を観測したところ、影が目立たず視認性が良好であった。

【0075】以上の様に位相板の n_x 、 n_y 、 n_z の大小関係の異なる位相板を用いた場合でも、光入射方向を液晶層の中央層における液晶分子軸平均方向の方位に合わせることで、暗表示影が目立たず、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0076】(実施例5) 実施例5は、実施例3の液晶表示装置において、反射面傾角がそれぞれ 10° 、 20° である2種の反射面が交互に分布した反射板を用いたものである。

【0077】暗表示部近傍の明表示部の輝度は 60 cd/m^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は 83 cd/m^2 、両者の比は1.4であった。表示状態を観測した

ところ、暗表示部が目立たず視認性が良好であった。

【0078】反射板上に反射面傾角の異なる2種の反射面を分布させたことにより、天井の複数の照明からの光を有効に利用でき、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0079】〔実施例6〕実施例3の液晶表示装置において、反射面傾角がそれぞれ 15° 、 25° である2種の反射面が交互に分布した反射板を用いた。上記の反射面傾角は以下の考えから定めた。複数あるオフィス内の天井の照明のうち、液晶表示装置により近く、強い光を発している2つの照明の入射角を測定したところ、入射角 30° と 50° であったため、この入射角の方向と視認角 0° （表示面法線）の方向との2等分の角度とした。すなわち、より近く、より強い入射光を視線方向に正反射させたものである。

【0080】暗表示部近傍の明表示部の輝度は $65\text{cd}/\text{m}^2$ 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は $89\text{cd}/\text{m}^2$ 、両者の比は1.4であった。表示状態を観測したところ、暗表示部が目立たず視認性が良好であった。

【0081】反射板上に反射面傾角の異なる2種の反射面を分布させ、かつ、それぞれの反射面傾角を、液晶表示装置により近い位置にあって、より強い2つの光源の光に対して、視線方向に正反射させるよう設定することにより、天井の複数の照明からの光を更に有効に利用でき、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。尚、2つに限定されるものでないことは言うまでもない。

【0082】〔実施例7〕実施例7は、実施例6の液晶表示装置において、押し型の表面を腐食して微小な凹凸を作り、これを用いてエンボス加工することにより光散乱性を増大した反射板を用いたものである。

【0083】図1に基いて、説明する。反射板31が鏡面であると、表示面に周囲の光景や、使用者の顔が映る場合がある。使用者の表示内容に対する集中が奪われるため好ましくなく、これを防ぐための実施例である。防止する方法は、光が液晶表示装置内を通過する過程の何れかにおいて光を散乱させるものである。光を散乱させると、表示面上の周囲の光景や使用者の顔は輪郭が不鮮明になって目立たなくなり、使用者は表示内容に集中できる様になる。しかし、光が、1度目の上側偏光板23と2度目の下側偏光板23を通過する間は、光の偏光が保持されなければならないため、上記光散乱はこれ以外の光通過過程で生じさせなければならない。

【0084】具体的には、上側偏光板13と下側偏光板23との間を避けて、下側偏光板23と反射板31の間に光散乱層を配置することになる。そして、反射板31の反射面に光散乱層としての凹凸を設けたものである。

【0085】暗表示部近傍の明表示部の輝度は $60\text{cd}/\text{m}^2$ 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は $95\text{cd}/\text{m}^2$ 、両者の比は1.6であった。表示状態を観測した

ところ、暗表示部が目立たず視認性が良好であった。

【0086】屋内の照明は点光源ではなく、光の入射度には分布がある。反射板の光散乱性を増大することにより、複数の照明の光を全入射角に亘って有効に利用できた。また、視角変化による表面輝度の急激な変化も抑えられ、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0087】なお、微小な凹凸は、上記酸等による腐食以外に、例えばサンドブラスト、凹凸面による研磨などにより形成される。また、アルミ蒸着前の樹脂上等に酸等による腐食、サンドブラスト、凹凸面による研磨を施してもよい。あるいは、アルミを蒸着して反射面とした後に酸等による腐食、サンドブラスト、凹凸面による研磨を施してもよい。また、光散乱層としては、表面に微小な凹凸を有するプラスチックフィルム、または屈折率の分布を有するプラスチックフィルムなどが挙げられ、該フィルムなどを下側偏光板23と反射板31の間に挿入するまたは反射板31の表面に貼付することも可である。

【0088】〔実施例8〕実施例8は、実施例3の液晶表示装置において、反射板のピッチを $30\mu\text{m}$ とし、1画素の大きさの10分の1以下とした。様々な視線方向から表示状態を観測したが、モアレの発生は認められず、視認性は良好であった。モアレとは表示面に生じる布目状の幾何学的な縞模様のことである。

【0089】本発明による反射板の断面形状の種類としては、次の図10に示した様な構造の反射板がある。図10は、反射面が表示面と平行でない種類の反射板を示す断面図である。反射板の反射率が見掛け上均一になるためには、反射面上の凹凸の寸法は十分に小さくなければならない。具体的には、凹凸を有する反射板の反射面の隣合った凸部間の距離をピッチと定義すると、ピッチは少なくとも1画素よりも小さくなければならない。

【0090】また、画素寸法と凹凸寸法が周期的に重なり合う関係になるとモアレが発生する。モアレが発生すると、表示が不均一になるため視認性が低下する。さらに、モアレは視線方向の変化に伴いその模様が悪化するため視認性が著しく損われる。モアレの発生を防ぐためには、反射板のピッチを不規則にすればよい。すなわち、反射板のピッチを1画素よりも小さく、1画素の5分の1以下でも可である。

【0091】〔実施例9〕実施例9は、実施例3の液晶表示装置において、反射面の一部が曲面である反射板を用いたものである。液晶表示装置を使用する場合、使用者の視線方向の変化に伴う表示状態の変化が小さいことが望まれる。本発明では視線方向が入射光の正反射の方向にある時は、高輝度の表示が得られる。しかし、少しでも視線方向がずれると輝度は急激に減少する。視線方向の変化に伴う表示状態の変化が大きいと使用上の制約を受ける。

【0092】一般に、視線方向の変化に伴う反射特性の

変化を小さくするために通常反射板に光散乱性を付与する方法が取られる。しかし、後述するが偏光板が1個である液晶表示装置の場合、この光散乱方法に問題がある。従って、反射面を曲面とするものである。その様な反射板の断面図を図10(g)~(i)に示す。

【0093】図11は、反射板の製造に用いる他の実施例のバイトの形状を示す図である。

【0094】曲面を有する反射板は、例えば図11に示した様な断面が曲面となるバイトを用いて真鍮等の金属板を切削し、これを金型としてアクリル系樹脂等をエンボス加工し、表面にアルミ等の金属を蒸着することにより製作できる。

【0095】図12は、オフィス内の液晶表示装置の使用状態を示す図である。オフィス内の天井に有する複数の光源光の、使用中の反射型液晶表示装置への光入射方向を示している。オフィス内では天井に複数の照明が列を成して並んでいる(L1、L2、L3、……)。これらの照明の1つを光源として利用するのではなく、複数の光源光として利用するならば表面の輝度が更に向上する。

【0096】そして、反射面の1部分を曲面にすれば、これら複数の光源光を使用者に導くことができる。図13は、反射面の一部が曲面である反射板の反射特性を示す断面図である。すなわち、図に示した様に、反射面法線がL1の方向と使用者の方向とを二等分する点aの近傍では、L1の光を使用者に導き、同様に反射面法線がL2の方向と使用者の方向とを二等分する点dの近傍では、L2の光を使用者に導くように、曲面である反射板を作成する。

【0097】本実施例9は、上記の反射面の一部が曲面である反射板を用いたものである。反射板の断面は図10(e)と同様の形状であり、図14は、図10(e)に示す反射板の拡大断面図である。図中の破線はマクロに見た反射板平面であり、反射板の反射面は曲面の一端において反射面傾角30°、他端において反射面傾角10°となっている。例えば、最大入射角60°と最小入射角20°の複数の光源がある場合である。

【0098】反射板は以下の様にして作成した。図11に示した様な曲面を先端部に有するバイトを用いて真鍮板を切削した。図11に示したバイトの曲面は楕円面に近く、半径100μm及び50μmの切削具を数回用いて形成した。真鍮板の切削時には、摩擦による反射面の形状変化を防ぐため、200回切削する毎にバイトを研磨し直した。以後、実施例2と同様に真鍮板を金型に用いて加熱したアクリル樹脂板をエンボス加工し、その上にアルミを200Åの厚さで蒸着した。

【0099】暗表示部近傍の明表示部の輝度は51cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は69cd/m²、両者の比は1.35であった。表示状態を観測したところ、暗表示影が目立たず視認性が良好であった。

【0100】反射板の反射面の一部を曲面とし、液晶表示装置により近く、より強い複数の照明の光入射方向と視線方向との角度を2等分する角度を含むように反射面傾角を分布させた。複数の照明の光を視線方向に正反射、もしくはこれに近い条件で反射させることにより天井の複数の照明からの光を有効に利用でき、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0101】(実施例10) 実施例10は、実施例3の液晶表示装置において、エポキシ系樹脂を用いて反射板31と下側基板22とを接合したものである。接合に用いたエポキシ系樹脂の屈折率は、約1.5であった。従って、エポキシ系樹脂による光の屈折を考慮すれば、入射角50°の入射光を視認角0°の視線方向に正反射させるためには、反射板の傾斜角を1.7°とする必要がある。本実施例は、この反射板に交換し接合したものである。

【0102】暗表示部近傍の明表示部の輝度は74cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は60cd/m²、両者の比は1.2であった。表示状態を観測したところ、影が目立たず視認性が良好であった。

【0103】以上の様にエポキシ系樹脂を用いて反射板31と下側基板22とを一体化しても、エポキシ系樹脂の屈折率を考慮し反射板の傾斜角を所定値に設定することにより、実施例3とほぼ同様の表示特性の反射型液晶表示装置が得られることが判った。尚、下側偏光板23と反射板31の間に、下側偏光板23と屈折率の等しい樹脂等を充填すれば、屈折による透過光強度減少を防ぐことができる。

【0104】(実施例11) 実施例11は、次図に示すような他の実施例の液晶表示装置である。図2は、本発明による他の実施例の液晶表示装置を示す断面図である。図2の構成は次の通りである。液晶表示装置は、表示面側から、上側偏光板13、位相板19、上側基板12、上側電極14、上側配向膜11、液晶層10、下側配向膜21、下側電極24、反射板31、下側基板22と積層されている。図2の図1との相違点は、下側偏光板23が無い点と、下側基板22の上側に反射板31があって、反射板31と下側基板22とが逆配置である点である。そして、一般的には、反射板31と下側基板22とが一体構造で構成される。従って、下側基板22の材質がガラスではない場合もある。その他については、即ち、材質や製造方法などは実施例1と同様である。

【0105】反射面を有する一体構造の反射板は、以下の様な方法により製作される。図15は、本発明による反射板の製造方法の一実施例を示す図である。作成法について説明する。ガラス材などからなる基板を切削して、図10(b)の形状と同様な形状の反射板31を形成する(図15(a))。反射面傾角は20°、反射板のピッチは20μmとする。この時の、反射板の凹凸の高さは4μmとなる。次に、アルミを1000Åの厚さで蒸着し、

反射層41を反射板31上に形成する(図15(b))。これを平坦化するため、エポキシ系樹脂を20.0 μ mの厚さで反射層41の上に、平坦化層53を形成する。そして、更にエポキシ系樹脂層の表面を研磨し、凹凸を解消する(図15(c))。最終的には、下側電極24と下側配向膜21とを同様に形成する(図15(d))。

【0106】なお、反射板の具体的な形状としては、図10(e)～(g)に示した様な、断面が回折格子状、ピラミッド状等のものが挙げられる。本実施例11の場合、反射板を形成する基板は光を透過する必要がないので、基板としてガラス材以外の材質が幅広く利用可能である。ガラスという硬い材料を切削しないため、容易に反射板を作成できる利点がある。

【0107】実施例11の液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明下で使用した。使用者は屋内の照明下にて液晶表示装置を机に置き、それぞれ傾き度約30°、視認角0°とした状態にて、最も高い輝度で使用する。この場合、光源である照明光の入射方向は、入射角約40°であった。

【0108】図2の構造の反射板内蔵型の液晶表示装置は、暗表示部近傍の明表示部の輝度は60cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は61cd/m²、両者の比はほぼ1.0であり、暗表示部は観測されなかった。暗表示部の輝度は、9cd/m²でありコントラスト比7が得られた。

【0109】以上の様に反射板を液晶セル内に内蔵し、反射面傾角20°として入射光を視線方向に正反射させたことにより、暗表示部が無くコントラスト比が高い、視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0110】(実施例12) 実施例12は、実施例11の液晶表示装置において、反射面傾角20°の反射板を、簡便な方法で作成したものである。図16は、本発明による反射板の製造方法の他の実施例を示す図である。簡便法について説明する。始めに、下側基板22上に、アクリル系樹脂などからなる樹脂層を形成する(図16(a))。次に、これを加熱して、金型を用いてエンボス加工し、実施例11と同様の形状の反射板31を作成する(図16(b))。アルミを蒸着して反射層41とする(図16(c))。以下、図15の作成法と同様に、平坦化層53を形成して凹凸を解消し(図16(d))、下側電極24と下側配向膜21を形成する(図16(e))。図16(b)において、エンボス加工の代わりに、切削加工を用いても良い。

【0111】上記の作成法は、下側基板22を上側基板12と流用する場合であって、図15の作成法と同様に、ガラスという硬い材料の下側基板22を切削しないので、容易に反射板31を作成することができる。実施例11とほぼ同様に暗表示部が無くコントラスト比が高い、視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0112】(実施例13) 実施例13は、実施例12

の液晶表示装置において反射面傾角20°の反射板を、簡便法で形成した。反射面傾角15°と25°の2種の反射面が交互に分布した反射板に換えたものである。

【0113】暗表示部近傍の明表示部の輝度は55cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は55cd/m²、両者の比はほぼ1.0であり、暗表示部は観測されなかった。暗表示部の輝度は8cd/m²であり、コントラスト比7が得られた。以上の様に反射板を液晶セル内に内蔵し、反射面傾角の異なる2種の反射面を分布させ、2つの照明の光を使用者の視線方向に正反射させたことにより、暗表示部が無くコントラスト比が高い、視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0114】(実施例14) 実施例14は、簡便法による反射面傾角20°の反射板を用いた実施例12の液晶表示装置において、反射面の一部が曲面である反射板に換えたものである。エポキシ加工時には実施例9と同様の形状の金型を用いた。暗表示部近傍の明表示部の輝度は52cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は52cd/m²であり、暗表示部は観測されなかった。暗表示部の輝度は7cd/m²であり、コントラスト比7が得られた。

【0115】反射板の反射面の一部を曲面とした反射板を、液晶内に内蔵し、液晶表示装置により近い2つの照明の入射光方向と視線方向を2等分する角度を含む様に反射面傾角を分布させた。2つの照明の光を使用者の視線方向に正反射、もしくはこれに近い条件で反射させることにより天井の複数の照明からの光を有効に利用でき、高輝度で視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られた。

【0116】(実施例15) 図3は、本発明によるもう一つ別の実施例の液晶表示装置を示す断面図である。図3の構成は図2の構成にカラーフィルタ51を追加したものである。即ち、実施例15は、反射面傾角20°の反射板31を下側基板22の上に配設する、すなわち、実施例11と同様に下側偏光板23が無く、反射板31と下側基板22とが逆配置となる構成の液晶表示装置に用いて、上側基板12と液晶層10の間にカラーフィルタ51を挟持したものである。

【0117】明表示部の輝度は30cd/m²、暗表示部の輝度は4cd/m²、コントラスト比は7であり、充分な明表示(白表示)の輝度と、コントラスト比とが得られ、視認性が良好であった。

【0118】以上のように、下側偏光板23が無く、下側基板22の上に反射板31がある逆配置となる構成にすることにより、光源である照明光が下側基板22を透過することがなくなり、入射光と反射光との異色カラーフィルタ透過の問題が解消され、かつ液晶セル内に反射面傾角20°の反射板を設け正反射要件を満たすことにより、増加する輝度によってカラーフィルタによる光吸収を補い、明るく視認性の良いカラー表示の反射型液晶表示装置が得られた。尚、カラーフィルタ51は、下側基板22と

液晶層10の間に形成しても、すなわち、上側基板12と反射板31間のどこに配置しても同様の効果が得られることは自明である。

【0119】実施例15に示す構成の反射型液晶表示装置において、光が同一色のカラーフィルタを透過しても、必ず光はカラーフィルタによって2回吸収される。したがって、輝度をさらに向上するためには、カラーフィルタ単体の透過スペクトル特性を高透過率とすることが良い。その様なカラーフィルタの透過スペクトル特性の例を次図に示す。図17は、透過率の高い、赤、緑、青色カラーフィルタの透過スペクトルの一例を示す図である。赤、緑、青色のいずれのカラーフィルタも全可視波長域に亘って、透過率が10%以上になっている。

【0120】〔実施例16〕実施例16は、実施例15の液晶表示装置において、反射板の反射面の曲面を半円形状にしたものであって、半径80 μ mの半円形状の切削具を用いて金型製作作用のバイトを一回の切削で作製したものである。

【0121】暗表示部近傍の明表示部の輝度は49cd/m²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は58cd/m²、両者の比は1.39であった。表示状態は暗表示影が目立ちず視認性が良好であった。

【0122】明表示部(白表示)の輝度は25cd/m²、暗表示部の輝度は4cd/m²、コントラスト比は7であり、十分な明表示の輝度とコントラスト比が得られた。反射面が曲面である反射板を製作するには、図11に示した様な断面が曲面のバイトを製作しなければならない。曲面は旋盤の様な回転体を用いれば容易に形成できるが、この場合一回の加工で形成される曲面は、その断面が円弧の一部になる。従って、実施例16の場合のように、曲面が単一の半円形状である反射板であれば、製作は極めて容易になる利点がある。

【0123】さらに、反射面の曲面を半円形状にしたため、金型製作作用のバイトの作成、真鍮板切削時の研磨し直しも極めて容易である利点もある。

【0124】一方、図18は、実施例15と実施例16の液晶表示装置の明表示の視角特性を示す図である。図には明表示の表面輝度と入射角との関係(角度依存性)が示されている。図の横軸は図20(b)定義の入射角であり、方位角は図20(b)定義で90°と270°である。実施例15では、入射角0°付近でのみ高輝度を得られるが、これ以外では輝度は急速に減少するものであった。

【0125】これに対し実施例16の液晶表示装置では、入射角15°付近まで高輝度を得られ、視線方向が変化しても明表示の輝度の減少が少なく、使用者は姿勢を変えても高輝度の表示が得られるため視認性が良好であった。

【0126】ここで、図2と図3に示した1個の偏光板を有する液晶素子の偏光と非偏光について記述し、実施

例11～実施例16に用いた反射板は、全て鏡面であることの理由を説明する。

【0127】一般に、液晶表示装置は、偏光を液晶層に入射し、その偏光状態を電圧印加により変調して表示を行っている。したがって、光が液晶表示装置内を入反射する間に、偏光板を2度通過することになる。偏光板を1度目に通過する自然光(入射光)は偏光である。2度目に偏光板を通過する光も偏光であれば、電圧印加により光透過率が変調されて明表示と暗表示との区別が為される。

【0128】しかし、2度目の通過において偏光板に入射する光が非偏光(自然光や散乱光など)であれば、電圧印加により光透過率が変調されないため明表示と暗表示との区別が為されない。1度目と2度目の偏光板通過の間に何らかの原因で、偏光が解消し非偏光が混入すれば、明表示と暗表示の光透過率の差は減少する。そして、図2と図3に示した反射型液晶表示装置では、光が1個の上側偏光板13を入射時の1度目と反射時の2度目に通過の間に、光の反射面による反射が存在する。従って、反射面上に凹凸があれば、反射時に様々な角度で反射した散乱光の成分が、反射した偏光に混合するための偏光でなくなる。反射後も偏光を保持するためには、反射面は凹凸の無い鏡面とすべきであると言える。これが、1個の偏光板を有する反射型液晶表示装置の反射板は、鏡面であるべきことの理由である。

【0129】〔比較例1〕比較例1は、実施例1にて作成し、図25に示すコントラスト比の視角依存特性を有する液晶素子を用いて、方位角90°からの入射光に対しコントラスト比が極大になるよう液晶表示装置を製作したものである。すなわち、方位角0°の方向が、液晶表示装置の使用時の水平方向と一致する場合である。

【0130】その他は、反射板の反射面が表示面と平行である平面型の反射板を用いる点を含め、実施例1と全て同じである。

【0131】上記液晶表示装置を搭載した携帯型情報端末を屋外で使用した。暗表示部近傍の明表示部の輝度は17cd/cm²、暗表示部から離れた明表示部の輝度は73cd/cm²、両者の比は4.3であった。表示状態を観測したところ暗表示影が目立ち、視認性はよくなかった。

【0132】以上の様に、平面型の反射板を用い、すなわち、反射面法線の方が、表示面法線の方と同じであり、入射光線と視線との間の方向にあるだけでは、暗表示影が目立ち、視認性のよい表示は得られないことが判った。暗表示影の無い、視認性のよい表示を得るためには、上記の入射光線と視線との間に加えて、方位角0°において、コントラスト比が1に近い値となる視角依存特性を有する液晶素子の、その方位角0°の方向が、液晶表示装置の使用時の垂直方向となるよう、すなわち、方位角0°の方向を入射光方向に向け、この方向が

らの主たる入射光を選択的に取り込むようにしなければならないと言える。

【0133】（比較例2）比較例2は、実施例2において反射板の反射面傾角を -20° とし、反射面法線方向が、入射光線と視線との間にないように設定したものである。

【0134】本液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明下で使用した。暗表示部近傍の明表示部の輝度は 3.0 cd/cm^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は 1.5 cd/cm^2 、両者の比は5.3であった。表示状態を観測したところ画面全体が暗く、それに加えて暗表示影が目立ち、視認性は良くなかった。

【0135】以上の様に、コントラスト比が1に近い値を示す、所定の方位角の方向に、入射光方向を向けただけでは表示の輝度は改善されず、視認性のよい表示は得られないことが判った。暗表示影が無く表示輝度の高い、視認性のよい表示を得るためには、コントラスト比が1に近い値を示す所定方位角の方向に入射光方向を向けることに加えて、反射面法線方向が入射光線と視線の間になるよう反射面傾角を設定し、正反射条件に近づけるようにしなければならないと言える。

【0136】（比較例3）比較例3は、実施例6において反射板の反射面傾角を -25° 、 -10° とし反射面法線方向が入射光線と視線の間にないように設定したものである。

【0137】本液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明下で使用した。暗表示部近傍の明表示部の輝度は 3.1 cd/cm^2 、暗表示部から離れた明表示部の輝度は 1.5 cd/cm^2 、両者の比は4.8であった。表示状態を観測したところ画面全体は暗く、それに加えて暗表示影が目立ち、視認性はよくなかった。

【0138】以上の様に、反射面法線方向が入射光線と視線の間にないように設定したもの、すなわち、正反射条件から外れるもの場合は、たとえ、コントラスト比が1に近い値となる所定方位角の方向に入射光方向を向けても、表示の輝度は低下し、視認性のよい表示は得られないことが判る。暗表示影が無く表示輝度の高い視認性のよい表示を得るためには、正反射条件も重要であると言える。

【0139】（比較例4）比較例4は、実施例3の液晶表示装置において、上側基板12と液晶層10との間にカラーフィルタ51を形成したものである。

【0140】本液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明下で使用した。明表示部の輝度は 3.0 cd/cm^2 、暗表示部の輝度は 2.0 cd/cm^2 であり、コントラスト比は2以下であった。すなわち、反射面傾角 25° の反射板とし、正反射条件を満たしたにもかかわらず、輝度が激減し、表示画面全体がま

っ黒に見えた。

【0141】単に、カラーフィルタ51を上側基板12と液晶層10との間に形成しただけでは、反射型液晶表示装置におけるカラー表示はできない。すなわち、反射板の反射面を傾け正反射条件を満たしただけでは、入射光と反射光との異色カラーフィルタ透過の問題が解消されず、反射型液晶表示装置においてカラー表示はできないと言える。

【0142】（比較例5）比較例5は、実施例15の液晶表示装置において、反射板31を無くし、下側基板22上に平面型反射板を形成したものである。該平面型反射板は以下の様にして製作した。下側基板22上に直接アルミを蒸着し、その上にエポキシ系樹脂を $2\mu\text{m}$ の厚さで形成して絶縁層とし、さらにその上に下側電極24と下側配向膜21を形成した。

【0143】本液晶表示装置をノート型パーソナルコンピュータに搭載し、屋内の照明下で使用した。明表示部の輝度は 1.2 cd/cm^2 と低輝度であった。また暗表示部の輝度は 7.0 cd/cm^2 であり、コントラスト比は2以下であった。

【0144】下側偏光板23を廃止し、下側基板22を反射板31の下側にする逆配置としたことにより、入射光と反射光との異色カラーフィルタ透過の問題は解消されたが、反射板が平面型であるために正反射条件が満たされず、低輝度で、コントラスト比も低く、視認性は極めて低い結果となった。

【0145】反射型液晶表示装置においてカラー表示を行うためには、単に、反射板を液晶セル内に内蔵するだけでなく、正反射光の利用、光源光の選択的取り込み（すなわち、主たる光源光の取り込み）を行わなければならないと言える。

【0146】

【発明の効果】本発明により、従来の反射型液晶表示装置で問題になっていた暗表示影と低輝度が解消され、視認性に優れた反射型液晶表示装置が得られる。

【0147】特に、高輝度カラー表示のできる反射型液晶表示装置が得られる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による一実施例の液晶表示装置を示す断面図である。

【図2】本発明による他の実施例の液晶表示装置を示す断面図である。

【図3】本発明によるもう一つ別の実施例の液晶表示装置を示す断面図である。

【図4】本発明の液晶表示装置を搭載した携帯型情報端末の正面図である。

【図5】光の入射角と使用者の視認角と液晶表示装置の傾き角の定義を示す図である。

【図6】本発明の液晶表示装置を搭載したノート型パソコンの斜視図である。

【図 7】実使用時における傾き角と視認角との測定結果を示す図である。

【図 8】反射板の製造に用いる一実施例のバイトの形状を示す図である。

【図 9】本発明による液晶素子の方位角とコントラスト比の関係の他の実施例を示す図である。

【図 10】反射面が表示面と平行でない種類の反射板を示す断面図である。

【図 11】反射板の製造に用いる他の実施例のバイトの形状を示す図である。

【図 12】オフィス内での液晶表示装置の使用状態を示す図である。

【図 13】反射面の一部が曲面である反射板の反射特性を示す断面図である。

【図 14】図 10 (a) に示す反射板の拡大断面図である。

【図 15】本発明による反射板の製造方法の一実施例を示す図である。

【図 16】本発明による反射板の製造方法の他の実施例を示す図である。

【図 17】透過率の高い、赤、緑、青色カラーフィルタの透過スペクトルの一例を示す図である。

【図 18】実施例 1.5 と実施例 1.6 の液晶表示装置の明表示の視角特性を示す図である。

【図 19】暗表示を説明するための反射型液晶表示装置の断面図である。

【図 20】液晶素子の方位角と液晶表示装置の使用方位角の定義を示す図である。

【図 21】屈折率楕円体を示す図である。

【図 22】電圧印加に伴う屈折率楕円体の断面形状変化を表すための 3 つの方向を示す図である。

【図 23】電圧印加に伴う屈折率楕円体の断面形状変化を示す図である。

【図 24】本発明による液晶素子の偏光状態変化(Δ)とコントラスト比の関係を示す図である。

【図 25】本発明による液晶素子の方位角とコントラスト比の関係の一実施例を示す図である。

【図 26】従来の白黒表示の反射型液晶表示装置を示す断面図である。


【図 27】従来のカラー表示の反射型液晶表示装置を示す断面図である。

【符号の説明】

10…液晶層、11…上側配向膜、12…上側基板、13…上側偏光板、14…上側電極、19…位相板、21…下側配向膜、22…下側基板、23…下側偏光板、24…下側電極、31…反射板、41…反射層、51…カラーフィルタ、53…平坦化層、72…使用者、91、94…入射点、92、95…反射点、93、96…出射点、111…アンテナ、112…操作部、113…表示部

【図 1】

図 1




【図 7】

図 7

方位角	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
傾き角	75°	45°	25°	5°	5°	25°	20°	35°	30°	30°
視認角	0°	0°	2°	1°	0°	0°	0°	10°	10°	0°


【図 2】

図 2




【図 4】

図 4



【図 8】

図 8




【図 6】


図 6




【圖 3】




【圖9】




【圖 1-2】




【图 1-4】




【例5】




【圖 1-0】




【圖 3-1】




【圖 2-1】




【图 13】




【图 15】




【图 18】




【图 16】




【图 17】




【图 25】



【图 19】




【图 22】




【图20】

图 20




【图23】

图 23




【图24】

图 24




【图26】

图 26



【図27】

図 27



フロントページの続き

(72)発明者 森井 達久
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 菊地 直樹
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所電子デバイス事業部内